

Thermo-FLOCK®

El CAD-CUT® Thermo-FLOCK® es suave al tacto, tiene relieve, es aterciopelado, y su textura es extremadamente popular para hacer logos corporativos y ropa para niños. (505 micrones +/- 10%)



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Precaliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 350°F/177°C
Tiempo: 8-10 segundos
Presión: media #4 en Hotronix®



PELE FRIO

Permita que el cargador este completamente frío antes de pelarlo. Es mejor pelar el cargador de la prenda que hacer lo opuesto, jalar la prenda del cargador.

Telas que se recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón
Tejidos de poliéster
Malla de poliéster
Mezclas de acrílico
Poliéster sublimado
Poli/espuma y gorras de algodón
Satin

Debido a la combinación de telas, tejidos, y tintas empleadas en la industria textil, se recomienda que haga pruebas. Stahls® recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales y vinilos para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft u hoja de Teflón®
EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de la cortadora conforme se vaya gastando la navaja. Para cortar Thermo-FLOCK® se requiere de una cantidad de fuerza mayor y de alzar la navaja más alta para poder cortarlo con éxito. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga las líneas de las letras y logos de al menos 3/16" (5 mm) de grosor.

Aplicación en jerseys sublimadas

NO precaliente la prenda. Aplique el Thermo-FLOCK® a 300°F/149°C durante 12-15 segundos -presión ligera.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el Thermo-FLOCK® (use una hoja protectora).

Diseños multicolor

No se recomienda que haga aplicaciones de dos colores en Thermo-FLOCK®. Como una alternativa, use Thermo-FILM® para el color de fondo y Thermo-FLOCK® para el color de relleno.

Almacenamiento

Mantenga en una área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

GUIAS PARA LA CORTADORA

| CORTADORA | NAVAJA | FUERZA | COMPENSACION | VELOCIDAD |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| Roland GX-24 | Flock Blade | 170-220g | .50 | 50cm/s |
| Ioline 100 | 45° | 275-300g | .15 | 50% |
| Ioline 300 | 30° | 270g | .15 | 25% |

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2011 Todos los derechos internacionales reservados.